



ARMORCRETE RT



Fazzoletto ripartitore preformato ad altissima resistenza, in barre pultruse di GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) impregnate con resina epossidica termoindurente. Maglia 33mm x 33mm.

■ RIPARTITORE DI TENSIONI ■ BARRE PULTRUSE IN GFRP



Applicazione



Utilizzo

Fazzoletto ripartitore preformato in GFRP ad altissima resistenza e durabilità composta da barre realizzate con fibre di vetro continue ECR con impregnazione in resina epossidica termoindurente.

ARMORCRETE RT quando impiegato su un sistema ARMORCRETE, consente l'ottimale ripartizione del carico in prossimità dei connettori. La sua geometria costruttiva prevede l'accoppiamento di barre pultruse in ordito e in trama fissate nei nodi con filo di cucitura per ottenere maglie quadrate indeformabili con elevata luce netta senza zone di indebolimento del nodo.

Il sistema ARMORCRETE viene utilizzato in sostituzione della consueta armatura metallica per la ricostruzione corticale di elementi in c.a., consolidamento di pannelli in muratura portante o di tamponamento, rinforzo di pavimentazioni, rinforzo di volte in virtù delle sue proprietà meccaniche, della leggerezza e delle sue proprietà chimico-fisiche.

Utilizzabile sia con la tecnica CRM per interventi di intonaco armato, con malta spruzzata, sia per getti in cassero.

Il sistema ARMORCRETE è in possesso di ETA (European Technical Assessment).

VANTAGGI & CARATTERISTICHE

- Rapidità e facilità di applicazione.
- Leggerezza e resistenza in spessori ridotti.
- Ottime caratteristiche meccaniche.
- Facile da tagliare.
- Utilizzo in ambienti aggressivi incluso quello salino.
- Durabilità.
- Compatibile con tutti i supporti: calcestruzzo, pietrame, laterizio e tufo.

IMPIEGHI

- Interventi di rinforzo diffuso a medio/alto spessore di strutture in calcestruzzo o muratura.
- Adeguamento e miglioramento statico e sismico di elementi strutturali verticali e orizzontali.
- Ricostruzione corticale di pareti in calcestruzzo in canali, gallerie, muri contro terra, ecc..
- Interventi di antiribaltamento ed antisfondellamento di elementi leggeri in laterizio.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Demolizione della parte di matrice ammalorata esistente sino alla messa a nudo della superficie del supporto su cui andrà ad essere applicata la matrice di rinforzo. Nel caso di paramento murario, si andranno a rimuovere intonaci e parti decoese o incoerenti, scarifica dei giunti di allettamento sigillatura e rincocciatura delle eventuali lesioni presenti; nel caso di elementi in calcestruzzo, andranno asportate

tutte le parti incoerenti o caratterizzate dal degrado della carbonatazione sino al raggiungimento di un supporto solido e coerente che garantisca la necessaria resistenza allo strappo.

In ogni caso si prevede la pulizia della superficie, eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale Premier Consolidante P1; ricostruzione di porzioni murarie mancanti o particolarmente danneggiate, in modo da ripristinare la continuità strutturale dell'elemento. Si preveda prima dell'applicazione della matrice un lavaggio e la bagnatura della superficie fino a saturazione.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

ARMORCRETE NET 33X33_3 consente di operare fissando preventivamente la rete al supporto con specifici connettori in GFRP Premier **SISMABAR**. Sia che si proceda con la tecnica CRM che con il getto in cassero si posiziona **ARMORCRETE NET 33X33_3** nella corretta posizione prevista dalla stratigrafia di progetto fissandola sui connettori ad L preventivamente inseriti e resi solidali al supporto con la resina Premier **SISMACAST EP** o **SISMACAST VE** in base alle meccaniche richieste. Se richiesto dal tipo di lavorazione, posizionare i connettori di ripartizione del carico **ARMORCRETE RT** inserendoli nel connettore, dopo la rete. La rete deve essere stesa il più possibile planare evitando pieghe e rigonfiamenti. Tra un elemento e l'altro della rete prevedere un sormonto pari almeno a 20cm. Una volta fissata la rete è possibile procedere con l'applicazione meccanica del prodotto di rinforzo previsto per la specifica applicazione o procedere con la cassetatura ed il successivo riempimento con malte colabili a ritiro compensato. La luce maglia di **ARMORCRETE NET** consente di applicare a macchina direttamente betoncini per ripristino calcestruzzo o malte certificate ad elevate prestazioni meccaniche previste nella gamma Premier. In ogni caso lo strato di rinforzo deve coprire con continuità **ARMORCRETE NET** che deve risultare perfettamente inglobata dal prodotto stesso.

DATI CARATTERISTICI

Diametro barre longitudinali e trasversali	3 mm
Maglia	33x33 mm
Peso tessuto apprettato	830±5 g/m ²
Larghezza ripartitore	15 cm
Lunghezza ripartitore	15 cm
Sezione nominale barra in trama	Ordito: 7,07 mm ² , Trama: 7,07 mm ²
Carico a rottura per metro lineare, medio	Ordito: 179,2 kN/m, Trama: 185,88 kN/m
Carico a rottura per metro lineare, caratteristico	Ordito: 155,4 kN/m, Trama: 159,5 kN/m
Carico a rottura per singola barra, medio	Ordito: 5,97 kN, Trama: 6,19 kN
Carico a rottura per singola barra, caratteristico	Ordito: 5,18 kN, Trama: 5,31 kN
Resistenza a trazione, media	Ordito: 845 MPa, Trama: 876 MPa
Resistenza a trazione, caratteristica	Ordito: 733 Mpa, Trama: 752 MPa
Modulo elastico medio	Ordito: 40,50 GPa, Trama: 43,60 GPa
Allungamento medio	Ordito: 2,29%, Trama: 2,24%
Tipo di filato	Fibra di vetro continua ECR
Appretto	Resina Epossidica
Temperatura di utilizzo	-20°/+90 °C
Conduttività termica	0,35 W/m°C
Resistenza alla corrosione	Non corrosibile
Conduttività elettrica	Dielettrico
Compatibilità ambientale	Non tossico

AVVERTENZE

ARMORCRETE RT è destinato ad uso professionale. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto non perfettamente confezionato. In particolare, non usare prodotto che risulti essere stato schiacciato o sottoposto a trazione. Il cliente è tenuto

a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. Durante la movimentazione e l'applicazione indossare indumenti, occhiali e guanti protettivi.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it

CONFEZIONAMENTO E FORNITURA	CONSERVAZIONE
Scatola - Formato 15cm x 15cm	ARMORCRETE RT va conservato al riparo dai raggi solari ed impiegato entro 12 mesi dalla data di confezionamento