



PRIMER MA



Trattamento superficiale per massetti e livelline anidritici a base di resina polimerica acrilica monocomponente, formulato per consolidare ed isolare il supporto prima dell'incollaggio del rivestimento ceramico con colle cementizie.

- ALTA PENETRAZIONE
- TRATTAMENTO SUPERFICIALE PER PRODOTTI ANIDRITICI



Applicazione



Utilizzo

UNI EN
13813

Marcature e Certificazioni

Primer MA è una resina polimerica acrilica monocomponente caratterizzata da alta penetrazione priva di Achilfonolo Etossilato (APE). Appositamente formulata e resa disponibile come consolidante e promotore di adesione per il trattamento preventivo di superfici da rivestire con adesivi cementizi di massetti o livelline a base anidrite.

Conforme alla norma europea EN 13813 CT-C25-F6.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Il sottofondo deve essere meccanicamente resistente, omogeneo, planare e pulito. I supporti devono essere ben stagionati al momento dell'applicazione di **Primer MA**. Prima dell'applicazione è bene verificare lo stato della percentuale di umidità con igrometro a carburo.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Primer MA è pronto all'uso e si applica con rullo o pennello avendo l'accortezza di stenderlo in modo omogeneo su tutta la superficie. Rivestimenti adesivi successivi devono essere applicati a seguito della filmazione del primer e in relazione alle condizioni ambientali di temperatura e umidità relativa.

Normalmente sono sufficienti 24 h.

Primer MA aumenta la coesione superficiale del supporto e crea una barriera che funge da isolante tra supporto e rivestimenti successivi.

VANTAGGI & CARATTERISTICHE

- Facilità di applicazione: prodotto già pronto all'uso.
- Elevata resa e capacità di penetrazione.
- Stabilità chimica.

IMPIEGHI

- Consolidante e promotore di adesione per massetti e livelline base anidrite.

DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Fluido bianco
Temperatura di applicazione °C	+5 a +35 °C

pH in soluzione acquosa	8,5
Densità	1 kg/litro
Residuo secco	20 %
Resa	100-150 g/m ²

AVVERTENZE

PRIMER MA è destinato ad uso professionale. Non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Non mescolare mai **PRIMER MA** con altri materiali. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia in corso di validità. Durante l'applicazione evitare eccessi che possano causare una pellicola superficiale ad alto spessore: evitare di ripassare su superfici già trattate. Temperature basse rallentano la filmazione del prodotto.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it

CONFEZIONAMENTO E FORNITURA	CONSERVAZIONE
Secchio da 20l	PRIMER MA va conservato in contenitori chiusi, proteggendolo dalla radiazione solare diretta ed impiegato entro 12 mesi dalla data di confezionamento

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di un trattamento isolante e consolidante su massetti e livelline anidritiche con primer polimerico acrilico monocomponente, tipo PREMIER PRIMER MA di Unicalce Spa, con alta penetrazione, da applicare a rullo, pennello o adeguato diffusore a spruzzo, garantendo la totale ed uniforme copertura del supporto. Il prodotto dovrà essere steso preliminarmente alla posa dei rivestimenti posati con adesivi cementizi. Liquido di colore bianco, pH 8,5, densità 1 kg/lt, residuo secco 20%.