



R115



Rivestimento minerale pregiato bianco con effetto rustico, idrofobizzato e traspirante, a base di calce idrata e inerti marmorei selezionati e additivi specifici. Idoneo per sistemi a cappotto con la caratteristica finitura rustica.

■ EFFETTO RUSTICO ■ IDONEO PER CAPPOTTO ■ IDROREPELENTE



Applicazione



Utilizzo

UNI EN
998-1

Marcature e Certificazioni

Finitura premiscelata in polvere, bianca, idrofobizzata e traspirante a base di calce idrata e inerti marmorei selezionati con l'aggiunta di additivi atti a migliorare la lavorabilità ed esaltare le caratteristiche tecniche del prodotto. Idonea per la realizzazione di finiture per interni, esterni e sistemi a cappotto con la caratteristica finitura rustica. In caso di rivestimento di sistemi a cappotto prevedere l'applicazione di una pittura ai silicati o ai silossani. Granulometrie disponibili 1mm e 1,6mm.

Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.

OPERAZIONI PRELIMINARI

I fondi devono essere stabili, resistenti e puliti privi di grassi o olii disarmanti; polvere e sporcizia dovranno essere rimossi preventivamente. Le irregolarità devono essere eliminate ed eventuali buchi dovranno essere sigillati almeno 24 ore prima della posa della finitura. I fondi particolarmente assorbenti e tendenti ad un debole sfarinamento, o a diverso grado di assorbimento, vanno adeguatamente trattati con **Chromofil PREMIER**. Per superfici particolarmente compatte o irregolari, tipo calcestruzzo o pietra naturale, si consiglia di applicare una rasatura con **RINOVO** al fine di rendere planare il fondo e offrire un'ideale superficie di adesione. Per fondi critici ed a scarsa adesione pretrattare sempre le superfici con **MINERAL GRIP** o **PRIMER 48**.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Mescolare a mano con trapano a basso numero di giri o con mescolatore continuo o betoniera avendo cura di aggiungere la giusta dose di acqua pulita pari a circa 6,5 litri a sacco. Si deve ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi. Si consiglia di lasciare riposare il materiale per almeno 10 minuti prima di procedere alla stesura sulla parete. La stesura viene effettuata con spatola liscia o in ferro o in plastica in modo uniforme su tutta la superficie da decorare. Successivamente si procede alla finitura con spatola in plastica o con spatola rivestita in spugna a seconda del grado di compattezza richiesto al rivestimento. Su rivestimenti applicati su sistemi a cappotto si consiglia la finitura con spatola in plastica che consente di ottenere una maggiore compattezza della superficie del rivestimento.

VANTAGGI & CARATTERISTICHE

- Elevatissima traspirabilità.
- Idrorepellente.
- Prodotto minerale.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Indicato nel restauro e nella bioedilizia.

IMPIEGHI

- Finitura di intonaci interni ed esterni a base di cemento e calce e su sistemi a cappotto.

Non applicare mai su superfici gelate o a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. Proteggere fino a completo essiccamento dal gelo, da asciugatura troppo rapida o da pioggia.

Si raccomanda di completare il lavoro di stesura e finitura su una intera facciata senza soste intermedie per evitare segni di ripresa.

DATI CARATTERISTICI	
Granulometria	1,0 mm - 1,6 mm
Colore	Bianco
Acqua di impasto	~ 6,5 litri/sacco pari al 26%
Resa granulometria 1mm	2,0-2,4 kg/m ²
Resa granulometria 1,6mm	2,7-3,2 kg/m ²
Densità del prodotto indurito	~1500 kg/m ³
Categoria prodotto	GP-CSI-W2
Permeabilità al vapore	μ ~10
Conducibilità termica	0,27 W/mK (valore tabellare)

AVVERTENZE

R115 è destinato ad uso professionale. Il prodotto deve essere impastato con trapano, miscelatore o betoniera rispettando la percentuale di acqua prevista senza aggiungere sostanze estranee. Eseguire l'impasto evitando la formazione di grumi. Non utilizzare prodotto che si presenta non idoneo con grumi o confezioni non integre. Curare la pulizia degli attrezzi per evitare strisce in parete. Il prodotto è alcalino è quindi nel caso di interventi di restauro avere cura di proteggere vetri ed eventuali profili o infissi in alluminio. La presa del prodotto è basata sulla presa idraulica, che a basse temperature viene ritardata con conseguente indurimento anomalo. Non applicare su fondi gelati.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it

CONFEZIONAMENTO E FORNITURA	CONSERVAZIONE
Sacco da 25kg - Bancale	R115 va conservato proteggendolo dall'umidità ed impiegato entro 12 mesi dalla data di confezionamento

VOCE DI CAPITOLATO

L'esecuzione della finitura colorata può essere eseguita mediante applicazione di PREMIER R115, rivestimento in polvere minerale pregiato bianco per interni ed esterni, ad effetto rustico a base di calce idrata ed inerti selezionati. Il prodotto si applica, come i prodotti di rivestimento in pasta, mediante spatola in acciaio e può essere rifinito con spatola in plastica o frattazzino di spugna. Granulometrie 0,7-1,0-1,6-2,5 mm. Resistenza alla diffusione del vapore $\mu = 10$. Massa volumica pari a 1500 kg/m³. Per applicazioni in esterno, il prodotto deve essere protetto mediante adeguata tinteggiatura.