



YW10



Intonaco tradizionale di fondo bianco e finitura premiscelata a base di calce idrata, sabbie calcaree selezionate e specifici additivi atti a migliorare la lavorabilità e l'adesione. Ideale per interi con effetti decorativi e per finitura monostrato.

- ALTAMENTE TRASPIRANTE ■ ELEVATA LAVORABILITA'
- VERSATILE



Applicazione

Utilizzo



Marcature e Certificazioni

Intonaco e finitura premiscelata a base di calce idrata, sabbie calcaree selezionate e specifici additivi atti a migliorare la lavorabilità e l'adesione. Il suo caratteristico colore bianco è il frutto di una attenta selezione dei suoi componenti naturali. Prodotto altamente traspirante ideale per la realizzazione di intonaci interni con effetti decorativi e quindi per finitura monostrato. Utilizzabile in esterno: per prolungare la bellezza naturale del suo colore e della finitura con colore in massa si consiglia un trattamento superficiale a maturazione avvenuta con Protettivo SF.

Resistenza alla compressione: 4,0N/mm². Conforme alla UNI EN 998-1 GP-CS II-WO. Marchio CE.

VANTAGGI & CARATTERISTICHE

- Prodotto altamente traspirante;
- Materie prime tradizionali;
- Elevata lavorabilità.

IMPIEGHI

- Esecuzione di intonaco interno ed esterno su fondi di natura minerale (laterizi, termolaterizi, blocchi in cemento, ecc).

OPERAZIONI PRELIMINARI

I fondi devono essere solidi e stabili, resistenti e puliti, polvere e sporcizia dovranno essere rimossi. Le irregolarità devono essere eliminate ed eventuali buchi dovranno essere sigillati almeno 12 ore prima della posa dell'intonaco. Bagnare sempre la superficie di fondo ed applicare **AR 33** come rinzafo per la preparazione a tutti i lavori di intonacatura. I fondi murari particolarmente assorbenti, a diverso grado di assorbimento o tendenti ad un debole sfarinamento, vanno adeguatamente trattati con **CONSOLIDANTE P1** fino ad ottenere un supporto valido per una buona adesione. Per le superfici particolarmente lisce e compatte si consiglia di preparare un fondo di adeguata aderenza con **MINERAL GRIP** oppure, in funzione delle necessità applicative, con **PRIMER 48**. Per i casi più difficili applicare una boiaccia adesivizzante composta con **UNIGETT**.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Il prodotto si applica con macchina intonacatrice spruzzandolo dal basso verso l'alto e livellando l'intonaco mediante staggia con passaggi in senso orizzontale e verticale. Lo spessore minimo di applicabilità non deve essere inferiore a cm 1 e maggiore di cm 2 in una unica soluzione,

ulteriori modesti apporti di prodotto dovranno essere eseguiti dopo 24 ore su fondo ruvido. Dopo circa 4-6 ore, ed in funzione delle condizioni ambientali, predisporre l'intonaco ai trattamenti di finitura, uniformando le superfici e regolarizzando gli angoli; per ottenere una superficie omogenea e compatta, si consiglia di trattare superficialmente l'intonaco con frattazzo di plastica o legno.

Finitura monostrato: l'intonaco può essere rifinito con lo stesso prodotto riportando materiale sul fondo ancora fresco e successivamente feltrandolo con frattazzo di spugna o feltro per ottenere una superficie omogenea.

Finitura a due strati: per questo sistema di finitura si potranno impiegare i prodotti della LINEA FINITURE. L'applicazione potrà avvenire secondo la metodologia del "fresco su fresco" oppure su fondo solido e maturo utilizzando prodotti che, come estetica finale, sono lisci o a diverse granulometrie, con composizioni cementizie a base grassello di calce o gessose.

DATI CARATTERISTICI	
Granulometria massima	<1,5 mm
Campo granulometrico	0-1,4 mm
Acqua di impasto	21% ca.
Resa per cm di spessore	13 kg/m ² ca.
Densità del prodotto in polvere	1400 kg/m ³ ca.
Densità del prodotto umido	1700 kg/m ³ ca.
Densità del prodotto indurito	1500 kg/m ³ ca.
Adesione	0,2 N/mm ² FP:B ca.
Resistenza alla compressione a 28 gg	4 N/mm ² ca.
Assorbimento acqua (W 0)	>0,4 kg/(m ² .min ^{0,5})
Permeabilità al vapore	μ <12
Conducibilità termica	λ (P=50%) 0.52 W/mK (v.t.)

AVVERTENZE

YW10 è destinato ad uso professionale. Se impastato con trapano rispettare la percentuale di acqua prevista non superando 3 minuti di mescolazione. Non impastare con molazza o betoniera. Non applicare su superfici esposte all'irraggiamento solare e all'azione del vento; eseguire le lavorazioni a temperature ambientali non inferiori a +5 °C. Le superfici murarie esposte a forte irraggiamento solare dovranno essere bagnate e raffreddate per evitare spiacevoli disgregazioni del legante. Proteggere le lavorazioni dall'irraggiamento solare, dal vento o dal gelo. L'indurimento del prodotto è basato anche sulla presa idraulica, che a basse temperature viene eccessivamente ritardata con conseguente indurimento anomalo. Usare il prodotto allo stato originale senza apportare aggiunte e materiali estranei.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici sono reperibili dal sito www.premierpremiscelati.it

CONFEZIONAMENTO E FORNITURA	CONSERVAZIONE
Sacco da 25kg - Bancale	YW10 va conservato proteggendolo dall'umidità ed impiegato entro 6 mesi dalla data di confezionamento